

AS-PL-STC033

ANGELSTUCK

Stucco in polvere

POLVERI E STUCCHI / STUCCHI E COLLE



Miscelabile acqua fino all'ottenimento di una pasta omogenea (circa 1 parte di acqua con 3 parti di stucco in polvere).

Consumo di 1kg di prodotto per un mq, ma molto dipende dal grado di screpolatura/degrado della superficie da trattare.



Tempo vita utile dell'impasto (a 22°C e umidità relativa 60%) circa 60 minuti. Tempo medio di indurimento 24 ore per spessori di i mm.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C.



Tenere in luogo asciutto e ventilato. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di un anno.



I residui della confezione, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Stucco in polvere per interno formulato con gesso alabastrino, carbonato di calcio, caolini ed addittivi specifici. Perfettamente carteggiabile a secco. Per stuccare, rasare e lisciare superfici in intonaco civile, gesso, cartongesso e legno.

Stucco in polvere per interno.

CICLO: Prima di procedere con stuccature e/o rasature con Stucco in polvere per interno, assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta e pulita.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021


CIPIR
coatings and paintings





8012760950190 1000 g

8012760950206 5000 g

AVVERTENZE: Non applicare strati di spessore totale superiore a 3mm.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
1000 g	62x135x185	10	6	110	660
5000 g	125x200x265	2	4	36	144