

BM-ID-LAV646

BRICOMAN

BigWork - Lavabile

IDROPITTURE / LAVABILI PER INTERNO E/O ESTERNO

Pittura acrilica lavabile per interno/esterno.



Pittura acrilica per interno ed esterno ad alto tenore di bianco e lavabilità. Conferisce alle superfici trattate un ottimo aspetto semi-opaco. All'interno ed all'esterno su tutti i tipi di intonaco e gesso.

CIPIR
coatings and paintings


CICLO: Su supporti nuovi: accertarsi che l'intonaco sia stagionato da almeno 28 giorni in condizioni ambientali di temperatura ed umidità relativa normali. Controllare che la superficie sia perfettamente asciutta e pulita, quindi applicare una mano di fissativo "LACCA 140W". Trascorse almeno 8 ore si potrà applicare la prima mano di BigWork - Lavabile. Dopo almeno altre 24 ore si procederà con la seconda passata di prodotto.


Su supporti vecchi già pitturati: pulire accuratamente la superficie, asportando le eventuali parti di vecchie pitture sfoglianti, stuccare o ripristinare le parti di intonaco rovinate, quindi applicare una mano di fissativo "LACCA 1400RM" (all'esterno) oppure "LACCA 140W" (all'interno). Dopo almeno 8 ore si procederà con la stesura della prima mano di BigWork - Lavabile, alla quale dopo almeno altre 24 ore si potrà ultimare con la seconda.


Rev.: 4.0 - 14/12/2021


COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture opache per pareti
e soffitti interni
(Cat A/a) BA 30 gr/lit (2013)
BIGWORK - LAVABILE
contiene max 30 gr/lit di COV


Peso specifico: 1,600 kg/l


 Diluibile con acqua. Miscelabile con coloranti CIPIR o con il sistema tintometrico "ChròmaSystem".


 Per applicazione a pennello diluire al 15÷20% per la prima mano e 10÷15% per la seconda. Per applicazione a rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima mano e 15÷20% per la seconda. Per applicazione a spruzzo diluire al 25÷30% per la prima mano e 20÷25% per la seconda.

 Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 5÷6mq/lit per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷3 ore, sovraverniciabile dopo 12÷16 ore.

 Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.





8012760222013 25 lt

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
25 lt	365x365x380	1	2	6	12

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Per le applicazioni in esterno è consigliato proteggere la superficie dall'umidità e la pioggia, per almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.