

BO-SM-SIN046

BRICOOK

Smalto opaco sintetico

SMALTI / SINTETICI

Smalto sintetico coprente di altissima qualità, opaco, per laccature di pregio

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

Peso specifico: 1,200 kg/l

CICLO: Su supporti nuovi in legno, muro e cartongesso: controllare che la superficie sia perfettamente pulita. Applicare una mano di fondo o . Trascorse almeno 24 ore in normali condizioni ambientali, si potrà applicare la prima mano di Smalto opaco sintetico. Trascorse non meno di 24 ore, e comunque non prima che l'essiccazione della prima mano di smalto sia completata, si procederà con la seconda passata di Smalto opaco sintetico.

Su supporti o manufatti metallici: pulire ed asportare eventuali tracce di ruggine, sgrassare la superficie e quindi applicare una mano di antiruggine oppure . Dopo almeno 24 ore in normali condizioni, si applicherà la prima mano di Smalto opaco sintetico. Trascorse non meno di 24 ore e comunque a completa essiccazione della prima mano avvenuta, si procederà con la seconda mano di Smalto opaco sintetico.





Smalto alchidico, opaco, addizionato a silicone per esaltarne anche la eccezionale resistenza all'abrasione. I colori rimangono stabili nelle loro caratteristiche iniziali per lunghissimo tempo. Ottima inoltre la lavorabilità del prodotto nelle diverse condizioni di applicazione.


Per verniciature di altissimo pregio all'esterno e all'interno, per supporti quali: metallo, legno, pareti, ecc.



 Diluibile con acqua.  Miscelabile tra i colori di cartella.


    Per applicazione a pennello e rullo diluire al 5÷7%. Per applicazione a spruzzo diluire al 8÷10%.

 Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 6÷7mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷3 ore, sovraverniciabile dopo 18÷24 ore.

 Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

  Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.


coatings and paintings





8012760252027	(SMSN300) Bianco - 500 ml
8012760602822	(SMSN300) Bianco - 2000 ml
8012760252041	(SMSN102) Grigio perla - 500 ml
8012760602839	(SMSN102) Grigio perla - 2000 ml
8012760252058	(SMSN316) Nero - 500 ml
8012760661195	(SMSN316) Nero - 2000 ml
8012760252034	(SMSN109) Marrone - 500 ml
8012760252010	(SMSN105) Avorio - 500 ml
8012760602655	(SMSN105) Avorio - 2000 ml
8012760252065	(SMSN111) Verde bottiglia - 500 ml

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
500 ml	109x109x85	6	10	66	660
2000 ml	165x165x160	2	5	28	140