

 Diluibile con acqua.
Miscelabile tra i colori di cartella.

 Il prodotto è pronto all'uso.

 Il prodotto ha una resa di 6÷8mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di temperatura (22° C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 1 ora, sovraverniciabile dopo 24 ore.

 Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10° C e 30° C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5° C al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati.

 Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Idroimpregnante a base di resine acriliche ed additivi specifici per combattere le muffe del legno e protettivi contro i raggi solari. Totalmente inodore e, quindi, particolarmente adatto nel trattamento di superfici in legno in ambienti chiusi o poco areati. Per il trattamento di superfici in legno interne ed esterne.



Impregnante all'acqua per legno.

CICLO: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto, pulito ed esente da impurità. Eliminare le eventuali piccole imperfezioni della superficie mediante carteggiatura, applicare quindi la prima mano di Impregnante all'acqua nel colore desiderato. Solo dopo almeno 18 ore, se necessario, si potrà applicare la seconda mano di prodotto. Trascorse 24 ore sarà possibile procedere con l'applicazione del prodotto di finitura. Non utilizzabile su legno già trattato con finiture filmogene di qualsivoglia tipo.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Vernici e impregnanti per
legno per finiture interne/esterne
(Cat A/e) BA 130 gr/lt (2013)
IMPREGNANTE ALL'ACQUA
contiene max 130 gr/lt di COV

Peso specifico: 0,990 kg/l





FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	109x109x110	6	10	66	660
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140



8032439610040		(GAHIL800) Incolore - 750 ml
8032439001084		(GAHIL800) Incolore - 2500 ml
8032439001114		(GAHIL803) Larice - 750 ml
8032439001121		(GAHIL803) Larice - 2500 ml
8032439001237		(GAHIL811) Rovere - 750 ml
8032439610088		(GAHIL811) Rovere - 2500 ml
8032439001176		(GAHIL806) Teak - 750 ml
8032439001183		(GAHIL806) Teak - 2500 ml
8032439610064		(GAHIL808) Noce chiaro - 750 ml
8032439610071		(GAHIL808) Noce chiaro - 2500 ml
8032439001091		(GAHIL802) Mogano - 750 ml
8032439610057		(GAHIL802) Mogano - 2500 ml
8032439001213		(GAHIL810) Douglas - 750 ml
8032439610033		(GAHIL810) Douglas - 2500 ml
8032439001152		(GAHIL805) Palissandro - 750 ml
8032439001169		(GAHIL805) Palissandro - 2500 ml
8032439001190		(GAHIL807) Noce scuro - 750 ml
8032439001206		(GAHIL807) Noce scuro - 2500 ml

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima e durante l'uso. Per applicazione all'esterno è consigliato proteggere dall'umidità e dalla pioggia le superfici trattate per almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.