



Pronto all'uso.



Utilizzare un pennello Spalter e passarlo a pennellate incrociate o rullo a pelo corto. Utilizzare frattone inox o plastica, tamponi o spugna marina per l'effetto desiderato di finitura.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 9÷10 mq/lt per la mano di applicazione. La resa varia comunque in funzione della tipologia del supporto e della tecnica applicativa usata.



In normali condizioni di temperatura (22° C) e umidità relativa (60%) fuori polvere: 1÷2 ore. Tra le mani: 4÷6 ore. Completamente asciutto dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



*Permette di ottenere superfici di un intrigante effetto rame antico e dai particolari contrasti di luce, tali da valorizzare gli ambienti sia classici che moderni, in linea con le più attuali tendenze della decorazione d'interni.*

Attivatore di ossidazione effetto rame antico per finitura Oxid-Kupfer.

**CICLO:** Dopo 24 ore dalla stesura della finitura "OXID KUPFER" può essere attivato l'effetto rame antico per mezzo di stesura a pennello o spruzzino dell'attivatore. Con l'utilizzo di tamponi o spugne possono essere ottenuti effetti diversi.

La superficie ossidata può essere protetta successivamente con l'applicazione del "PROTETTIVO OXID".

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  
Valore limite UE di COV  
(direttiva 2004/42 CE)  
Pitture per effetti decorativi  
(Cat A/I) BA 200 gr/lt (2013)  
**OXID - ATTIVATORE KUPFER**  
contiene max 200 gr/lt di COV





8012760806077 500 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
500 ml	133x133x110	6	8	66	528



**AVVERTENZE:** Miscelare accuratamente prima dell'applicazione.

**NOTE:** Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.