

IU-PS-SIE189

IDEALI & UTILI

Antimacchia

PITTURE SPECIALI / SINTETICHE PER INTERNO ED ESTERNO



Per applicazione a pennello

diluire al 15÷20% per la prima mano e 10÷15% per la seconda. Per applicazione a rullo di lana diluire al 15÷20% per la prima mano e 10÷15% per la seconda. Per applicazione a spruzzo diluire al 20÷25% per la prima mano e 15÷20% per la seconda.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 4÷5mq/lt per due mani di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷3 ore, sovraverniciabile dopo 18 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



A base di resine sintetiche e Pliolite ha proprietà di resistenza agli alcali, agli agenti atmosferici, alle muffe. Ottime caratteristiche di autolavabilità, traspirazione ed idrorepellenza. Facilissima l'applicazione sia a pennello che a rullo.

Pittura per esterni al solvente a base di resine Pliolite.

Si usa su superfici esterne nuove o già verniciate, su intonaci, cemento armato, pannelli in fibrocemento, ecc. Indicato per complessi architettonici il cui recupero e restauro risulta ottimo usando questa pittura. Eccellente all'interno per il recupero di superfici macchiate dall'umidità o dalla fuliggine.

CICLO: Su supporti nuovi: accertarsi che la stagionatura dell'intonaco abbia raggiunto almeno i 28 giorni. Pulire, spolverare e assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta, quindi procedere con la stesura della prima passata di fissativo isolante "FIXCIPIR". Dopo almeno 24 ore si potrà applicare la prima mano di Antimacchia. Trascorse almeno 24 ore si potrà applicare la seconda mano.

Su supporti già pitturati: pulire bene il supporto, asportando tutte le parti di vecchie pitture non perfettamente aderenti alla superfici o sfoglianti. Dopo aver verificato che la superficie è perfettamente asciutta e spolverata si potrà applicare la prima mano di fondo "FIXCIPIR" fondo. Dopo almeno 24 ore si potrà applicare la prima mano di Antimacchia, seguita dopo almeno 24 ore dalla seconda mano.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture monocomponenti
ad alte prestazioni
(Cat A/i) BS 500 gr/lt (2013)
ANTIMACCHIA
contiene max 500 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,400 kg/l

CIPIR
coatings and paintings





8012760940184 750 ml

8012760940207 2500 ml

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Per applicazione all'esterno è consigliato proteggere dall'umidità e dalla pioggia le superfici trattate per almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	109x109x110	6	10	66	660
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140