



Dilubile con acqua. Miscelabile tra i colori di cartella.



Per

applicazione a pennello e rullo diluire al 5÷7%. Per applicazione a spruzzo diluire al 8÷10%.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 6÷7mq/lt per due mani di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷3 ore, sovrapnebbiabile dopo 18÷24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Smalto alchidico, opaco, addizionato a silicone per esaltarne anche la eccezionale resistenza all'abrasione. I colori rimangono stabili nelle loro caratteristiche iniziali per lunghissimo tempo. Ottima inoltre la lavorabilità del prodotto nelle diverse condizioni di applicazione.

Per verniciature di altissimo pregio all'esterno e all'interno, per supporti quali: metallo, legno, pareti, ecc.

Smalto sintetico coprente di altissima qualità, opaco, per laccature di pregio

CICLO: Su supporti nuovi in legno, muro e cartongesso: controllare che la superficie sia perfettamente pulita. Applicare una mano di fondo "SOTTOSMALTO" o "FIBRONITE". Trascorse almeno 24 ore in normali condizioni ambientali, si potrà applicare la prima mano di Smalto opaco. Trascorse non meno di 24 ore, e comunque non prima che l'essiccazione della prima mano di smalto sia completata, si procederà con la seconda passata di Smalto opaco.

Su supporti o manufatti metallici: pulire ed asportare eventuali tracce di ruggine, sgrassare la superficie e quindi applicare una mano di antiruggine "ANTIRUGGINE" oppure "OXIDCROM". Dopo almeno 24 ore in normali condizioni, si applicherà la prima mano di Smalto opaco. Trascorse non meno di 24 ore e comunque a completa essiccazione della prima mano avvenuta, si procederà con la seconda mano di Smalto opaco.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture monocomponenti
ad alte prestazioni
(Cat A/i) BS 500 gr/lt (2013)
SMALTO OPACO
contiene max 500 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,200 kg/l





FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
375 ml	109x109x55	6	10	66	660
750 ml	109x109x110	6	10	66	660
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140

8012760941556	(SMSN300) Bianco - 375 ml
8012760940245	(SMSN300) Bianco - 750 ml
8012760940238	(SMSN300) Bianco - 2500 ml
8012760941587	(SMSN316) Nero - 375 ml
8012760941570	(SMSN316) Nero - 750 ml
8012760941563	(SMSN316) Nero - 2500 ml
8012760942966	(SMSN109) Marrone - 375 ml
8012760942959	(SMSN109) Marrone - 750 ml
8012760942973	(SMSN109) Marrone - 2500 ml

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.