



Mescolare la miscela sia prima che dopo l'aggiunta di acqua.

Disperdere nell'impasto da colorare il pigmento fino ad ottenere la tonalità desiderata.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C.



Conservare il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate in luogo asciutto e ventilato.

Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

LP-AD-COP160

LINEA PIÙ



I pigmenti puri di ossido di ferro sono stabili alla luce, alle intemperie, agli acidi, alla calce, al cemento. Hanno una grande resa coloritiva e buona stabilità. Alcuni resistono fino alle temperature 1000°C. Usati come mordenti per legno o coloranti di cementi e calcestruzzo, per la preparazione di pitture per cemento e calce, gesso per facciate, asfalto bitume, per la preparazione dei colori per artisti.



CipiroX

ADDITIVI E COLORANTI / COLORANTI IN POLVERE

Terre coloranti naturali.

CICLO: Nel caso di malte, intonaci, spatolati, ecc. il pigmento dovrà essere addizionato gradualmente ed uniformemente nel mescolatore protraendo il mescolamento sino ad ottenere un impasto omogeneo. Nel caso di pitture è consigliabile predisperdere in acqua il pigmento e quindi addizionare la soluzione alla pittura. Il dosaggio indicativo nel caso di intonaci, malte, spatolati, ecc. è di circa il 3÷7% in peso, rispetto al peso del materiale anidro da pigmentare e del 5÷10%, in peso, nel caso di pitture.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

Voce di capitolato:

Peso specifico: 0,500 kg/l





| | | |
|---------------|---|-------------------------------------|
| 8012760803014 |  | (TERRB667) Giallo - 350 g |
| 8012760803021 |  | (TERR9450) Rosso - 500 g |
| 8012760804028 |  | (TERR711) Marrone - 500 g |
| 8012760804011 |  | (TERR9313) Nero - 500 g |

AVVERTENZE: E' sempre necessario effettuare prove preliminari di adeguamento, in funzione della pigmentazione richiesta e della base da pigmentare.

| FORMATI DISPONIBILI | DIMENSIONI P x L x H (mm) | PZ. X IMB. | STRATI B. | X STRATO | X BANCALE |
|---------------------|---------------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 350 g | 108x108x127 | 6 | 9 | 66 | 594 |
| 500 g | 108x108x127 | 6 | 9 | 66 | 594 |