



Diluibile con acqua.



Il prodotto è pronto all'uso, ma può essere leggermente diluito con acqua.



Consumo in funzione della granulometria: tipo M1:

2,0÷2,3kg/mq tipo M2:

2,5÷3,0kg/mq tipo M3: 3,7÷4,2kg/mq



In normali condizioni di

temperatura (22°C) e umidità

relativa (60%) la superficie risulta

secca al tatto in 4÷6 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore e secco in profondità dopo almeno 48 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare

l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo

da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di

lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le

vigenti disposizioni locali.



A base di resine acriliche in emulsione acquosa, farina di quarzo, granulati di quarzo, pigmenti ed additivi pregiati atti a conferire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici ed una elevata tenuta di colore nel tempo.

Per finitura su pareti interne ed esterne di intonaco civile, gesso, calcestruzzo e legno.

Disponibile negli spessori: M1, M2, M3

Rivestimento plastico continuo ad effetto gocciolato.

CICLO: Su supporto nuovo, accertarsi che l'intonaco abbia raggiunto la stagionatura di almeno 28 giorni, controllare che la superficie sia asciutta, pulita senza presenze di polvere o parti poco consistenti, applicare quindi una mano di fissativo all'acqua "FIXCIPIR" diluito con acqua nel rapporto max di 1 parte di prodotto con 5 parti di acqua. Lasciare trascorrere almeno 12÷18 ore quindi applicare il rivestimento Damascato.

Supporti già pitturati o ammalorati: procedere con la accurata asportazione della vecchia pittura non aderente al supporto, oltre ad eventuali altre parti non perfettamente aderenti alla superficie, nel caso di presenza di muffe, è consigliato trattare le pareti con "RISANMUR". Verificato che il muro è perfettamente asciutto e spolverato, si procede con l'applicazione del fissativo "LACCA 140W" oppure nel caso di pareti macchiate o non uniformi è consigliabile fissare con "CIPIRFOND" fondo colorato coprente dopo almeno 12÷18 ore si potrà applicare Damascato.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42 CE)

Pitture per pareti esterne di supporto minerale (Cat A/c) BA 40 gr/lit (2013)

DAMASCATO

contiene max 40 gr/lit di COV

Peso specifico: 1,900 kg/l





8012760000345 25 kg

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
25 kg	305x305x285	1	3	11	33

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Per applicazione all'esterno è consigliato proteggere dall'umidità e dalla pioggia le superfici trattate per almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +30°C - umidità relativa <70%. Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +30°C - umidità <10%. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.