



Diluibile con acqua. Miscelabile con coloranti CIPIR o con il sistema tintometrico "ChròmaSystem".



Per applicazione a pennello diluire al 15÷20% per la prima mano e 10÷15% per la seconda. Per applicazione a rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima mano e 15÷20% per la seconda. Per applicazione a spruzzo diluire al 25÷30% per la prima mano e 20÷25% per la seconda.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 5÷6 mq/lt per due mani di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷3 ore, sovraverniciabile dopo 6÷8 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

PR-ID-TRA648

PROFESSIONALE

[BigWork - Traspire]

IDROPITTURE / TRASPIRANTI PER INTERNO

Pittura traspirante per interni a alta copertura

CICLO: Su muri nuovi: assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta, pulita e spolverata. Il supporto nuovo deve aver passato il normale processo di stagionatura di almeno 4 settimane. Procedere con l'applicazione della prima mano. Dopo almeno 6÷8 ore in normali condizioni ambientali, si potrà applicare la seconda mano di BigWork - Traspire.

Su muri già pitturati: pulire bene il supporto da pitturare, asportando le eventuali tracce di vecchie pitture sfoglianti, stuccare le eventuali imperfezioni. Quindi applicare la prima mano di prodotto diluito come da indicazioni. Dopo almeno 6÷8 ore in normali condizioni ambientali, si potrà applicare la seconda passata di prodotto.

AVVERTENZE: Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi delle vigenti Leggi. Usare secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +30°C - umidità relativa <70%. Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +30°C - umidità <10%. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane). Usare in luogo ben ventilato. CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.

Peso specifico: 1,6 kg/lt

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)

Pitture opache per pareti
e soffitti interni
(Cat A/a) BA 30 gr/lt (2010)

BIGWORK - TRASPIRE
contiene max 30 gr/lt di COV

Revisione: 2.3 - 14/09/2015

IMMAGINE
NON DISPONIBILE



Pittura murale con particolari caratteristiche di traspirabilità e di potere riempiente. Composta da resine acriliche, biossido di titanio e cariche minerali cristalline, additivate con speciali prodotti antibatterici non tossici. Esente da solventi ha un basso contenuto di VOC. Facilmente applicabile, non sfoglia, non assorbe acqua, lascia traspirare l'umidità interna. Ideale in locali interni nei quali si ha un forte tasso di umidità nell'ambiente come bagni e cucine, in quanto limita la formazione di muffe.



8012760xxxxx3

25 lt

IMMAGINE
NON DISPONIBILEFORMATI
DISPONIBILIDIMENSIONI
P x L x H (mm)

PZ. X IMB.

STRATI B.

X STRATO

X BANCALE

25 lt

365x365x380

1

2

6

12

