

PR-SM-SIN366

PROFESSIONALE

Smalto PO93 serico

SMALTI / SINTETICI



Diluibile con acqua. Miscelabile tra i colori di cartella.



Per

applicazione a pennello e rullo diluire al 5÷7%. Per applicazione a spruzzo diluire al 8÷10%.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 10÷12 mq/lt per due mani di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷3 ore, sovrapnechiabile dopo 18÷24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Di elevato potere coprente e di altissima qualità per laccature di pregio sia all'esterno che all'interno, utilizzabile sia su legno che su metallo o muro a finitura satinata.

Smalto sintetico extrafine serico.

CICLO: Su supporti nuovi in legno, muro e cartongesso: controllare che la superficie sia perfettamente pulita. Applicare una mano di fondo "CIPIRFOND" o "FIBRONITE". Trascorse almeno 24 ore in normali condizioni ambientali, si potrà applicare la prima mano di Smalto PO93 serico. Trascorse non meno di 24 ore, e comunque non prima che l'essiccazione della prima mano di smalto sia completata, si procederà con la seconda passata di Smalto PO93 serico.

Su supporti o manufatti metallici: pulire ed asportare eventuali tracce di ruggine, sgrassare la superficie e quindi applicare una mano di antiruggine "OXIDCROM" oppure "ANTIRUGGINE". Dopo almeno 24 ore in normali condizioni, si applicherà la prima mano di Smalto PO93 serico. Trascorse non meno di 24 ore e comunque a completa essiccazione della prima mano avvenuta, si procederà con la seconda mano di Smalto PO93 serico.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture monocomponenti
ad alte prestazioni
(Cat A/i) BS 500 gr/lt (2013)
SMALTO PO93 SERICO
contiene max 500 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,200 kg/l


coatings and paintings





8012760002462 375 ml

8012760002455 750 ml

8012760002479 2500 ml

8012760002448 4000 ml

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
375 ml	109x109x55	6	10	66	660
750 ml	109x109x110	6	10	66	660
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140
4000 ml	190x190x240	1	4	24	96