

 Diluibile con acqua.
 Miselabile con coloranti
 CIPIR o con il sistema
 tintometrico "ChròmaSystem".

 Per
 applicazione a
 pennello

diluire al 15÷20% per la prima mano e
 10÷15% per la seconda. Per applicazione a
 rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima
 mano e 15÷20% per la seconda. Per
 applicazione a spruzzo diluire al 25÷30%
 per la prima mano e 20÷25% per la
 seconda.

 Su superfici opportunamente
 trattate con isolanti e/o fondi
 adeguati, il prodotto ha una resa
 di 6÷7mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di
 temperatura (22°C) e umidità
 relativa (60%) la superficie risulta
 secca al tatto in 3÷5 ore, sovrapnechiabile
 dopo 24 ore.

 Utilizzo a temperature
 ambientali comprese tra
 i 10°C e 30°C. Evitare
 l'applicazione in caso di pioggia forte,
 vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a
 temperature non
 inferiori a 5°C al riparo
 da insolazione diretta. Il prodotto
 immagazzinato nelle confezioni originali e
 sigillate si conserva per un periodo di 2
 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di
 lavaggio degli strumenti utilizzati,
 devono essere smaltiti secondo le
 vigenti disposizioni locali.



*Pittura per interno traspirante a base di
 resine in emulsione acquosa, biossido di
 titanio cariche fini e additivi antibatterici.
 Su tutte le superfici interne sulle quali si
 voglia mantenere una buona traspirabilità
 ed una buona protezione dall'attacco di
 muffe.*

pittura traspirante per interno.

CICLO: Su muri nuovi mai pitturati: assicurarsi che la superficie sia
 perfettamente asciutta e pulita, applicare una mano di fissativo
 "FIXCIPIR" diluito con acqua nel rapporto di 1 parte di fissativo con 4
 parti di acqua. Dopo almeno 12 ore si potrà applicare la prima mano di
 Traspirante.

Su muri già pitturati: asportare tutte le eventuali tracce di vecchie pitture
 sfoglianti, stuccare eventuali imperfezioni, quindi procedere con una
 mano di fissativo "FIXCIPIR" diluito con acqua nel rapporto di 1 parte di
 fissativo in 3 parti di acqua. Dopo almeno 12 ore si potrà applicare la
 prima mano di Traspirante e dopo altre 18 ore la seconda.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
 Valore limite UE di COV
 (direttiva 2004/42 CE)
 Pitture opache per pareti
 e soffitti interni
 (Cat A/a) BA 30 gr/lt (2013)
TRASPIRANTE
 contiene max 30 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,640 kg/l





8012760001380 12 lt

8012760000260 14 lt

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
12 lt	305x305x277	1	3	11	33
14 lt	302x302x312	1	3	11	33

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +30°C - umidità relativa <70%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +30°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.