



Diluibile con acqua. Il prodotto non è miscelabile.



Per la prima mano va diluita al 20% e per la seconda mano al 15%.

Carteggiabile. Adatta come fondo su supporti quali legno, truciolare, compensati multistrato e muri, per verniciature interne ed esterne.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 6÷8mq/kg per mano di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 3÷5 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Pittura opaca cementante per interno. In latta ha un aspetto leggermente tixotropico. Dopo l'applicazione, asciutto, presenta un aspetto opaco vellutato.

Vernice sintetica di fondo riempitiva opaca.

Utilizzabile all'interno come fondo è ideale per la preparazione alla successiva finitura a smalto. Come finitura opaca è ideale per la decorazione di supporti murali interni ove si richieda una notevole lavabilità. Particolarmente idonea per termosifoni o anche quale base di preparazione per tele da pittori. È facilmente carteggiabile sia a secco che a umido. Con un utilizzo molto versatile è particolarmente indicata come fondo per la preparazione alla successiva finitura a smalto per supporti in legno, metallo, muratura.

CICLO: Su supporti nuovi: pulire, spolverare e carteggiare accuratamente le superfici da trattare, prima dell'applicazione di Fibronite SSF681.

Su supporti già verniciati: pulire accuratamente la superficie, provvedendo a carteggiare ed eventualmente asportare parti di pitture o vernici sfoglianti, eseguire se necessario le stuccature di crepe o imperfezioni, quindi applicare la mano di Fibronite SSF681.

Rev.: 4.0 - 15/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture per finiture e tamponature
da int/est per legno metallo
plastica
(Cat A/d) BS 300 gr/lit (2013)
FIBRONITE SSF681
contiene max 300 gr/lit di COV

Peso specifico: 1,700 kg/l





8012760940214 500 ml

8012760941501 1000 ml

8012760940221 2500 ml

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
500 ml	109x109x85	6	10	66	660
1000 ml	109x109x132	6	8	66	528
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140