


BM-ID-TRA648

## BigWork - Traspirante


BRICOMAN


IDROPITTURE / TRASPIRANTI PER INTERNO


 Diluibile con acqua.  
Miscelabile con coloranti  
CIPIR o con il sistema  
tintometrico "ChròmaSystem".


 Per  
applicazione a  
pennello


diluire al 15÷20% per la prima mano e  
10÷15% per la seconda. Per applicazione a  
rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima  
mano e 15÷20% per la seconda. Per  
applicazione a spruzzo diluire al 25÷30%  
per la prima mano e 20÷25% per la  
seconda.

 Su superfici opportunamente  
trattate con isolanti e/o fondi  
adeguati, il prodotto ha una resa  
di 5÷6mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di  
temperatura (22°C) e umidità  
relativa (60%) la superficie risulta  
secca al tatto in 2÷3 ore, sovrapnechiabile  
dopo 18 ore.

 Utilizzo a temperature  
ambientali comprese tra  
i 10°C e 30°C. Evitare  
l'applicazione in caso di pioggia forte,  
vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a  
temperature non  
inferiori a 5°C al riparo  
da insolazione diretta. Il prodotto  
immagazzinato nelle confezioni originali e  
sigillate si conserva per un periodo di 2  
(due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di  
lavaggio degli strumenti utilizzati,  
devono essere smaltiti secondo le  
vigenti disposizioni locali.



*Pittura murale con particolari  
caratteristiche di idrorepellenza, di  
traspirabilità e di potere riempiente.  
Composta da resine acriliche, biossido di  
titanio e cariche minerali cristalline,  
additivate con speciali prodotti  
antibatterici non tossici.*

Idropittura idrorepellente e traspirante per interni.

*Su muri esterni ed interni, non sfoglia, non assorbe  
acqua, lascia traspirare l'umidità interna. In locali interni  
nei quali si ha un forte tasso di umidità nell'ambiente  
come bagni e cucine, in quanto limita la formazione di  
muffe.*

**CICLO:** Su muri nuovi: assicurarsi che la superficie sia perfettamente  
asciutta, pulita e spolverata e quindi procedere con l'applicazione della  
prima mano. Dopo almeno 12 ore in normali condizioni ambientali, si  
potrà applicare la seconda mano di BigWork - Traspirante.  
Su muri già pitturati: pulire bene il supporto da pitturare, asportando le  
eventuali tracce di vecchie pitture sfoglianti, stuccare le eventuali  
imperfezioni e quindi applicare la prima mano di prodotto diluito come  
da indicazioni. Dopo almeno 12 ore in normali condizioni ambientali, si  
potrà applicare la seconda passata di prodotto.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  
Valore limite UE di COV  
(direttiva 2004/42 CE)  
Pitture opache per pareti  
e soffitti interni  
(Cat A/a) BA 30 gr/lt (2013)  
**BIGWORK - TRASPIRANTE**  
contiene max 30 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,600 kg/l

  
coatings and paintings





8012760222020 25 lt

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
25 lt	365x365x380	1	2	6	12

**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

**NOTE:** Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.