

BM-IM-FNS678

BRICOMAN

Flatting lucido per legno

IMPREGNANTI E FINITURE / FINITURE SINTETICHE

Finitura trasparente sintetica ad effetto "lucido" per legno.

CICLO: Su Supporti nuovi: controllare che la superficie sia perfettamente asciutta e priva di oli o altre impurità, è consigliato applicare preventivamente una mano di nel colore desiderato. Dopo almeno 24 ore applicare la prima mano di Flatting lucido per legno. Trascorse 24 ore si potrà applicare la seconda mano di prodotto. Su supporti vecchi già verniciati: pulire accuratamente la superficie da verniciare mediante carteggiatura, spolverare ed eventualmente riparare le imperfezioni del legno. Procedere quindi con la prima mano di Flatting lucido per legno, solo dopo almeno 24 ore si potrà applicare la seconda mano di prodotto.

Rev.: 4.0 - 15/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Vernici e impregnanti per
legno per finiture interne/esterne
(Cat A/e) BS 400 gr/lit (2013)
FLATTING LUCIDO PER LEGNO
contiene max 390 gr/lit di COV

Peso specifico: 0,900 kg/l

-  Diluibile con acqua. Il prodotto non è miscelabile.
-  Il prodotto è pronto all'uso, per applicazione a spruzzo è possibile diluire con acqua all'8-10%.
-  Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 8-10mq/lit per due mani di applicazione.
-  In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 3-5 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore.
-  Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.
-  Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.
-  Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.

A base di resine alchidiche addizionate a cere speciali e componenti assorbitori di raggi U V . Altissima idrorepellenza, protegge il legno dall'umidità e dall'insorgere di processi degenerativi del legno. Adatto alla finitura di superfici in legno, sia all'interno che all'esterno.


coatings and paintings





8012760201421 1000 ml

8012760201698 5000 ml

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Per applicazione all'esterno è consigliato proteggere dall'umidità e dalla pioggia le superfici trattate per almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto. In caso di uso all'interno assicurarsi un'adeguata aerazione dei locali.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
1000 ml	109x109x132	6	8	66	528
5000 ml	165x165x250	2	3	28	84