



Miscelabile con acqua.



Dosaggio intonaco: kg. 3
calce idrata - kg. 0,600
sabbia - lt. 2 acqua.

(Questo intonaco è molto adatto per ambienti chiusi perché crea uno strato poroso e ventilato. Dosaggio imbiancatura: kg. 3 calce idrata - lt. 2,100 acqua. Si consiglia di far riposare l'impasto per 24 ore.

In luogo asciutto non ha limite di durata.



Calce aerea idrata calcica in polvere.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

Adatta per realizzare intonaci su pareti interne. Crea uno strato poroso e ventilato, adatta per l'imbiancatura di pareti e per usi agricoli. Può essere cosparsa sul terreno per abbassarne il Ph o stesa sulla vegetazione a fusto come disinfettante.





8012760004626 3000 g

| FORMATI DISPONIBILI | DIMENSIONI P x L x H (mm) | PZ. X IMB. | STRATI B. | X STRATO | X BANCALE |
|---------------------|---------------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 3000 g | | 4 | 3 | 24 | 72 |

AVVERTENZE: Quando l'acqua viene a contatto della calce idrata sviluppa velocemente ossigeno puro che, a distanza ravvicinata, può irritare occhi e mucose; in tal caso lavarsi subito con molta acqua.