

BM-PL-STC580

BRICOMAN

Stucco in polvere per esterno in barattolo

POLVERI E STUCCHI / STUCCHI E COLLE

Stucco polvere riempimento per esterno.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

CICLO: Pulire accuratamente la superficie da stuccare, eliminando eventuali parti di intonaco sfoglianti. Assicurarsi che il supporto sia privo di tracce di oli o grassi e spolverato.



Miscelare con acqua. Il prodotto non è miscelabile con altri prodotti.



Impastare con miscelatore a frusta bassa velocità aggiungendo acqua allo stucco nella percentuale di circa il 27%. fino ad ottenere un impasto omogeneo.



Occorre circa 1 kg di prodotto per un mq di superficie con un'applicazione di 1 mm di spessore.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 4÷6 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C.



Tenere il luogo asciutto e ventilato. Il prodotto nella confezione originale sigillata si conserva per un periodo di 1 anno.



I residui della confezione, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Stucco a base di cemento bianco, cariche fini selezionate e resine specifiche per esterno.

Riparazioni di screpolature, piccole cavità, su superfici esterne. Aderisce su calcestruzzo, intonaci civili, intonaci grezzi e mattoni.





8012760257060 5000 g

AVVERTENZE: Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo, o a rischio gelo nelle 24 ore successive all'applicazione. Non applicare a temperature superiori a 35°C in presenza di vento o di pioggia.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X LOMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
5000 g	195x195x173	1	6	24	144