


 Diluibile con acqua.
 Miscelabile con coloranti
 CIPIR o con il sistema
 tintometrico "ChròmaSystem".


 Per
 applicazione a
 pennello


diluire al 15÷20% per la prima mano e
 10÷15% per la seconda. Per applicazione a
 rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima
 mano e 15÷20% per la seconda. Per
 applicazione a spruzzo diluire al 25÷30%
 per la prima mano e 20÷25% per la
 seconda.

 Su superfici opportunamente
 trattate con isolanti e/o fondi
 adeguati, il prodotto ha una resa
 di 5÷6mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di
 temperatura (22°C) e umidità
 relativa (60%) la superficie risulta
 secca al tatto in 3÷5 ore, sovrapnechiabile
 dopo 24 ore.

 Utilizzo a temperature
 ambientali comprese tra
 gli 8°C e 30°C. Evitare
 l'applicazione in caso di pioggia forte,
 vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a
 temperature non
 inferiori a 5°C al riparo
 da insolazione diretta. Il prodotto
 immagazzinato nelle confezioni originali e
 sigillate si conserva per un periodo di 2
 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di
 lavaggio degli strumenti utilizzati,
 devono essere smaltiti secondo le
 vigenti disposizioni locali.



*Pittura per interno traspirante a base di
 resine acriliche in emulsione acquosa,
 cariche cristalline ed amorfe fini, biossido
 di titanio rutilo e componenti antibatterici
 e ad alte prestazioni antimuffa.
 Su tutte le pareti interne in cemento,
 gesso, cartongesso ed intonaco, sulle
 quali si voglia mantenere un alto grado di
 traspirabilità ed una buona resistenza
 all'insorgere di formazione di muffe.*

Pittura idrorepellente, traspirante per interno.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

CICLO: Su muri nuovi: è consigliato dopo aver pulito accuratamente la
 superficie, passare una mano di fissativo diluito con acqua nel rapporto
 di 1 parte di in 3 parti di acqua.

Su muri già pitturati precedentemente, pulire bene la superficie
 asportando le eventuali parti di vecchie pitture sfoglianti o non
 perfettamente aderenti e quindi procedere poi con l'applicazione di una
 mano di fissativo diluito con acqua nel rapporto di 1 a 3.

Terminata la preparazione del fondo, dopo almeno 12 ore si potrà
 applicare la prima mano di Pittura antimuffa e dopo altre 18 ore la
 seconda.





8012760236027 750 ml

8012760236010 4000 ml

8012760233019 10000 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	115x115x107	6	9	66	594
4000 ml	215x215x194	1	5	18	90
10000 ml	293x293x240	1	4	11	44

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.