


 Diluibile con acqua.  
 Miscelabile con coloranti  
 CIPIR o con il sistema  
 tintometrico "ChròmaSystem".

 Per  
 applicazione a  
 pennello

diluire al 15÷20% per la prima mano e  
 10÷15% per la seconda. Per applicazione a  
 rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima  
 mano e 15÷20% per la seconda. Per  
 applicazione a spruzzo diluire al 25÷30%  
 per la prima mano e 20÷25% per la  
 seconda.

 Su superfici opportunamente  
 trattate con isolanti e/o fondi  
 adeguati, il prodotto ha una resa  
 di 6-7mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di  
 temperatura (22°C) e umidità  
 relativa (60%) la superficie risulta  
 secca al tatto in 1÷2 ore, sovrapuntabile  
 dopo 24 ore.

 Utilizzo a temperature  
 ambientali comprese tra  
 i 10°C e 30°C. Evitare  
 l'applicazione in caso di pioggia forte,  
 vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a  
 temperature non  
 inferiori a 5°C al riparo  
 da insolazione diretta. Il prodotto  
 immagazzinato nelle confezioni originali e  
 sigillate si conserva per un periodo di 2  
 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di  
 lavaggio degli strumenti utilizzati,  
 devono essere smaltiti secondo le  
 vigenti disposizioni locali.



*Pittura acrilica ad alto tenore di resine e  
 biossido di titanio, ottimo potere coprente  
 sia per il bianco che per tutte le varietà di  
 colore.*

*Per superfici esterne, intonaci civili,  
 rustici, cemento.*

### Idropittura acrilica effetto liscio per esterno.

**CICLO:** Su supporti nuovi: assicurarsi che la superficie sia  
 perfettamente asciutta e pulita, applicare preventivamente una mano di  
 fissativo "FIXCIPIR", dopo almeno 6-8 ore si potrà applicare la prima  
 mano di StilNovo. Trascorse 24 ore sarà possibile procedere con  
 l'applicazione della seconda mano di prodotto.

Su supporti vecchi già pitturati: pulire bene la superficie, asportando le  
 eventuali parti di vecchie pitture sfoglianti. Applicare una mano di  
 fissativo "LACCA 140W", dopo almeno 8 ore procedere con la stesura  
 della prima mano di StilNovo. Dopo altre 24 ore, si potrà concludere  
 con la seconda mano di StilNovo.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  
 Valore limite UE di COV  
 (direttiva 2004/42 CE)  
 Pitture per pareti esterne  
 di supporto minerale  
 (Cat A/c) BA 40 gr/lt (2013)  
**STILNOVO**  
 contiene max 40 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,500 kg/l





8012760002295 750 ml

8012760002288 2500 ml

8012760002271 5000 ml

8012760002264 14 lt

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X LMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
<b>750 ml</b>	108x108x127	6	9	66	594
<b>2500 ml</b>	195x195x173	1	6	24	144
<b>5000 ml</b>	211x211x210	1	5	18	90
<b>14 lt</b>	305x305x285	1	3	11	33

**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Per le applicazioni in esterno è consigliato proteggere la superficie dall'umidità e la pioggia, per almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.

**NOTE:** Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.