

# GA-SM-AIN454

GAIA

## Smalto satinato all'acqua

SMALTI / ACRILICI INODORE

Smalto all'acqua inodore lavabile per interno. Finitura opaca.

*Adatto all'uso su tutti i tipi di superfici, interne ed esterne, purché perfettamente pulite ed asciutte. Sulle superfici nuove o comunque mai verniciate, è consigliato prima dell'applicazione dello smalto all'acqua, passare una mano di preparazione con "ANTIRUGGINE" oppure con "SOTTOSMALTO".*

**CICLO:** Su supporti di legno nuovi: assicurarsi che la superficie sia perfettamente pulita e asciutta, quindi passare una leggera carteggiatura per eliminare eventuali piccole imperfezioni del legno. Prima di applicare lo smalto Smalto satinato all'acqua è consigliato trattare la superficie con una prima mano di fondo "ANTIRUGGINE". Si potrà applicare Smalto satinato all'acqua almeno 18÷24 ore dopo. Su supporti in legno già verniciati: procedere con la pulitura della superficie, asportando le eventuali tracce di vecchie pitture sfoglianti, rendere opaca la superficie mediante carteggiatura, spolverare e quindi procedere con l'applicazione della prima mano di smalto Smalto satinato all'acqua, dopo almeno 18÷24 ore si potrà applicare la seconda mano di prodotto. Su supporti in metallo nuovi: pulire, sgrassare e rimuovere le tracce di ruggine, passare una mano di "ANTIRUGGINE". Dopo 18÷24 ore applicare la prima mano di Smalto satinato all'acqua. Dopo 24 ore si potrà applicare la seconda mano di prodotto. Su supporti in metallo già verniciati: pulire e opacizzare la superficie mediante carteggiatura e tagliare le tracce di ruggine, quindi applicare la prima mano di Smalto satinato all'acqua. Dopo 24 ore si potrà applicare la seconda mano di prodotto. Su muro nuovo: stuccare le imperfezioni del muro, carteggiare e spazzolare, quindi passare una mano di "SOTTOSMALTO". Dopo almeno 12 ore applicare la prima mano di Smalto satinato all'acqua. Dopo 24 ore si potrà applicare la seconda mano di prodotto.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  
Valore limite UE di COV  
(direttiva 2004/42 CE)  
Pitture lucide per pareti  
e soffitti interni  
(Cat A/b) BA 100 gr/lit (2013)  
**SMALTO SATINATO ALL'ACQUA**  
contiene max 100 gr/lit di COV

Peso specifico: 1,180 kg/l

 Diluibile con acqua.  
Miscelabile tra i colori di cartella.

 Per  
applicazione a pennello e rullo diluire al 5÷7%. Per applicazione a spruzzo diluire al 8÷10%.

 Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 8÷10mq/lit per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷3 ore, sovraverniciabile dopo 18 ore.

 Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



*Smalto all'acqua lavabile, a base di resine acriliche, pigmenti ed additivi ecologici, praticamente inodore, può essere impiegato anche in ambienti chiusi e poco aereati senza causare la formazione di odori e vapori nocivi o fastidiosi. Il prodotto è generalmente pronto all'uso, se però, in particolari casi, sia necessario diminuirne la viscosità, si può diluire con acqua fino ad un massimo del 10÷12%.*





FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
<b>750 ml</b>	109x109x110	6	10	66	660
<b>2500 ml</b>	165x165x160	2	5	28	140



8032439000261	(GASAS600) <b>Bianco</b> - 750 ml
8032439000278	(GASAS600) <b>Bianco</b> - 2500 ml
8032439000339	(GASAS610) <b>Bianco perla</b> - 750 ml
8032439610286	(GASAS622) <b>Bianco ghiaccio</b> - 750 ml
8032439000391	(GASAS622) <b>Bianco ghiaccio</b> - 2500 ml
8032439000285	(GASAS603) <b>Bianco latte</b> - 750 ml
8032439000292	(GASAS605) <b>Bianco panna</b> - 750 ml
8032439000308	(GASAS605) <b>Bianco panna</b> - 2500 ml
8032439000315	(GASAS606) <b>Avorio medio</b> - 750 ml
8032439610279	(GASAS606) <b>Avorio medio</b> - 2500 ml
8032439000360	(GASAS616) <b>Giallo pastello</b> - 750 ml
8032439000353	(GASAS614) <b>Rosa</b> - 750 ml
8032439000346	(GASAS612) <b>Celeste</b> - 750 ml
8032439000377	(GASAS620) <b>Verde acqua</b> - 750 ml
8032439000407	(GASAS624) <b>Grigio chiaro</b> - 750 ml
8032439000421	(GASAS690) <b>Nero</b> - 750 ml
8032439610293	(GASAS690) <b>Nero</b> - 2500 ml

**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

**NOTE:** Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +30°C - umidità relativa <70%. Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +30°C - umidità <10%. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.