

 Diluibile con acqua.
Miscelabile con coloranti
CIPIR o con il sistema
tintometrico "ChròmaSystem".


 Per
applicazione a
pennello

diluire al 15÷20% per la prima mano e
10÷15% per la seconda. Per applicazione a
rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima
mano e 15÷20% per la seconda. Per
applicazione a spruzzo diluire al 25÷30%
per la prima mano e 20÷25% per la
seconda.

 Su superfici opportunamente
trattate con isolanti e/o fondi
adeguati, il prodotto ha una resa
di 5÷6mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di
temperatura (22°C) e umidità
relativa (60%) la superficie risulta
secca al tatto in 3÷5 ore, sovrapnecciabile
dopo 24 ore.

 Utilizzo a temperature
ambientali comprese tra
i 10°C e 30°C. Evitare
l'applicazione in caso di pioggia forte,
vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a
temperature non
inferiori a 5°C al riparo
da insolazione diretta. Il prodotto
immagazzinato nelle confezioni originali e
sigillate si conserva per un periodo di 2
(due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di
lavaggio degli strumenti utilizzati,
devono essere smaltiti secondo le
vigenti disposizioni locali.

HQ-ID-TRA578

HIGH QUALITY



*Pittura per interno traspirante a base di
resine versatili in emulsione acquosa,
cariche cristalline ed amorfe fini, biossido
di titanio rutilo e componenti antibatterici.
Su tutte le pareti interne in cemento,
gesso, cartongesso ed intonaco, sulle
quali si voglia mantenere un alto grado di
traspirabilità ed una buona resistenza
all'insorgere di formazione di muffe.*


coatings and paintings

Pittura traspirante ExtrA+Bianco

IDROPITTURE / TRASPIRANTI PER INTERNO

Pittura idrorepellente per interno.

CICLO: Su muri nuovi: assicurarsi che il supporto sia pulito e
perfettamente asciutto. Procedere con la prima passata di "FIXCIPIR".
Trascorse almeno 12÷18 ore si potrà applicare la prima mano di
prodotto. Dopo 24 ore si potrà completare con l'applicazione della
seconda mano di Pittura traspirante ExtrA+Bianco.

Su gesso e cartongesso: dopo aver verificato che la superficie sia
asciutta e pulita, nonché adeguatamente stuccata e preparata, si potrà
applicare la prima passata di fissativo coprente "CIPIRFOND" diluito al
max 15÷20% con acqua.

Dopo almeno 12÷18 ore si può applicare la prima mano di Pittura
traspirante ExtrA+Bianco. Trascorse altre 18 ore si potrà completare il
ciclo con l'applicazione della seconda mano di Pittura traspirante ExtrA
+Bianco.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture opache per pareti
e soffitti interni
(Cat A/a) BA 30 gr/lt (2013)
**PITTURA TRASPIRANTE EXTRA
+BIANCO**
contiene max 30 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,600 kg/l





8012760804097 750 ml

8012760805001 2500 ml

8012760805018 4000 ml

8012760805025 12 lt

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	143x143x82	4	11	40	440
2500 ml	211x211x112	2	9	15	135
4000 ml	211x211x195	1	5	18	90
12 lt	297x297x242	1	3	11	33

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.