

HQ-PL-GES510

HIGH QUALITY

Gesso scagliola in sacchetto

POLVERI E STUCCHI / GESSO



Miscelabile con acqua.



di scagliola.

Miscelare con circa 0,75 lt. di acqua per 1 kg.



Con uno spessore di 1 cm ha una resa di 1 mq per 10 kg di prodotto.



Tempo vita utile dell'impasto (a 22°C e umidità relativa 60%) circa 5 minuti. Tempo medio di presa 10 minuti. Tempo di indurimento completo 48 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C.



Tenere in luogo asciutto e ventilato. Il prodotto sigillato nella confezione originale si conserva per un periodo di 1 anno.



I residui della confezione, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Adatto a lisciture su intonaci premiscelati grezzi a base gesso ed anche per stuccature.

Prodotto in polvere a base gesso con aggiunta di regolatori di tempo di presa.

CICLO: Prima di applicare Gesso scagliola in sacchetto assicurarsi che la superficie sia asciutta pulita ed esente da oli e grassi.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

Peso specifico: 0,900 kg/l


CIPIR
coatings and paintings





8012760984089 1500 g

8012760984287 4000 g

AVVERTENZE: Gesso scagliola in sacchetto è un prodotto adatto al solo uso interno non miscelare con altri prodotti.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
1500 g		10	3	60	180
4000 g		4	3	24	72