

IU-FF-ISS021

IDEALI & UTILI

Fondo Turapori al solvente

FONDI E FISSATIVI / ISOLANTI SINTETICI

Prodotto studiato per la preparazione del fondo nelle finiture legno, lucide ed opache per interni.

CICLO: Preparazione della superficie:

- Applicare su supporto pulito, asciutto esente da resine naturali e privo di grassi, cere e materiale contaminante. Il contenuto di umidità non dovrebbe eccedere il 20%
- Su legno nuovo: si consiglia di eliminare il pelo mediante carteggiatura a grana fine (P240 o più fine) prima dell'applicazione, specialmente se il pelo si presenta a chiazze.
- Su legno deteriorato: le aree danneggiate devono essere accuratamente carteggiate fino ad ottenere un supporto sano.
- Su legno già verniciato: smalti, vernici trasparenti, ecc., devono essere carteggiati o trattati con sverniciatore fino all'asportazione totale del film di vernice e la superficie va poi trattata come fosse legno nuovo.
- Applicare due mani di finitura dopo carteggiatura. Può essere sovra verniciato anche con bicomponenti.

Rev.: 4.0 - 19/01/2022

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Impregnanti per legno che
formano una pellicola di spessore
minimo
(Cat A/f) BS 700 gr/l (2013)
FONDO TURAPORI AL SOLVENTE
contiene max 630 gr/l di COV

Peso specifico: 1,000 kg/l



Diluibile con diluente nitro.



Diluente nitro fino al 50%, in funzione dell'assorbimento del

legno



Resa pratica: 10÷12 m²/l Consumo: 80÷100 ml/m²



In normali condizioni di temperatura (25°C) e umidità relativa (50%) la superficie risulta secca al tatto in 1 ora, sovraverniciabile dopo 6 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C e Umidità

Relativa <70%. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Durata a magazzino: 12 mesi, con T max di 40°C, in latta sigillata, al

coperto e al riparo dal gelo.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Il turapori si può stendere a pennello o spruzzo, asciuga molto rapidamente e non nasconde la venatura del legno.

Limita e rende omogenea la naturale tendenza del legno ad assorbire il prodotto di finitura.

Ha un ottimo potere riempitivo ed un'ottima carteggiabilità permettendo una levigatura perfetta.

CIPIR
coatings and paintings





8012760002769 750 ml

8012760002721 2500 ml

| FORMATI DISPONIBILI | DIMENSIONI P x L x H (mm) | PZ. X IMB. | STRATI B. | X STRATO | X BANCALE |
|---------------------|---------------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 750 ml | 109x109x110 | 6 | 10 | 66 | 660 |
| 2500 ml | 165x165x160 | 2 | 5 | 28 | 140 |

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima e durante l'uso. Per applicazione all'esterno è consigliato proteggere dall'umidità e dalla pioggia le superfici trattate per almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.