



Diluibile con acqua.  
Miscelabile tra i colori di cartella e il bianco.



Per applicazione a pennello

diluire al 15÷20% per la prima mano e 10÷15% per la seconda. Per applicazione a rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima mano e 15÷20% per la seconda. Per applicazione a spruzzo diluire al 25÷30% per la prima mano e 20÷25% per la seconda.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 5÷6mq/lt per due mani di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷3 ore, sovraverniciabile dopo 12÷16 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



*Pittura acrilica per interno ad alto tenore di bianco e lavabilità. Conferisce alle superfici trattate un ottimo aspetto semi-opaco.*

*Applicabile all'interno su tutti i tipi di intonaco e gesso.*

*Costituisce un vero e proprio sistema di colorazione con l'ampia cartella di 20 colori pronti più il bianco che miscelato con i 20 colori base nelle diverse pezzature fornite realizza una gamma di almeno 60 colori realizzabili facilmente senza difficoltà.*

### Pittura acrilica lavabile colorata per interno.

**CICLO:** Su supporti nuovi: accertarsi che l'intonaco sia stagionato da almeno 28 giorni in condizioni ambientali di temperatura ed umidità relativa normali. Controllare che la superficie sia perfettamente asciutta e pulita, quindi applicare una mano di fissativo "LACCA 140W". Trascorse almeno 8 ore si potrà applicare la prima mano di ColorMind. Dopo almeno altre 24 ore si procederà con la seconda passata di prodotto.

Su supporti vecchi già pitturati: pulire accuratamente la superficie, asportando le eventuali parti di vecchie pitture sfoglianti, stuccare o ripristinare le parti di intonaco rovinate, quindi applicare una mano di fissativo "LACCA 1400RM" (all'esterno) oppure "LACCA 140W" (all'interno). Dopo almeno 8 ore si procederà con la stesura della prima mano di ColorMind, alla quale dopo almeno altre 24 ore si potrà ultimare con la seconda.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  
Valore limite UE di COV  
(direttiva 2004/42 CE)  
Pitture opache per pareti  
e soffitti interni  
(Cat A/a) BA 30 gr/lt (2013)  
**COLORMIND**  
contiene max 30 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,550 kg/l





FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X LAMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	143x143x82	4	11	40	440
2500 ml	211x211x112	2	9	15	135
4000 ml	211x211x195	1	5	18	90



8012760830003	(IDCA500) <b>Bianco</b> - 750 ml	
8012760828055	(IDCA500) <b>Bianco</b> - 2500 ml	
8012760828048	(IDCA500) <b>Bianco</b> - 4000 ml	
8012760809009	(IDCA513) <b>Spazio profondo</b> - 750 ml	
8012760807005	(IDCA513) <b>Spazio profondo</b> - 2500 ml	
8012760809016	(IDCA509) <b>Ombra lunare</b> - 750 ml	
8012760807012	(IDCA509) <b>Ombra lunare</b> - 2500 ml	
8012760809023	(IDCA506) <b>Melanzana</b> - 750 ml	
8012760807029	(IDCA506) <b>Melanzana</b> - 2500 ml	
8012760828031	(IDCA521) <b>Cacao</b> - 750 ml	
8012760807098	(IDCA521) <b>Cacao</b> - 2500 ml	
8012760828017	(IDCA511) <b>Rosso Vitruvio</b> - 750 ml	
8012760808095	(IDCA511) <b>Rosso Vitruvio</b> - 2500 ml	
8012760828000	(IDCA510) <b>Rosso Mirò</b> - 750 ml	
8012760808088	(IDCA510) <b>Rosso Mirò</b> - 2500 ml	
8012760815215	(IDCA514) <b>Terra marziana</b> - 750 ml	
8012760808057	(IDCA514) <b>Terra marziana</b> - 2500 ml	
8012760815208	(IDCA505) <b>Kaki</b> - 750 ml	
8012760808040	(IDCA505) <b>Kaki</b> - 2500 ml	
8012760816014	(IDCA508) <b>Ocra Gauguin</b> - 750 ml	
8012760808071	(IDCA508) <b>Ocra Gauguin</b> - 2500 ml	
8012760816007	(IDCA515) <b>Tundra</b> - 750 ml	
8012760808064	(IDCA515) <b>Tundra</b> - 2500 ml	
8012760815116	(IDCA518) <b>Zafferano</b> - 750 ml	
8012760808033	(IDCA518) <b>Zafferano</b> - 2500 ml	
8012760815109	(IDCA504) <b>Giallo zolfo</b> - 750 ml	
8012760808026	(IDCA504) <b>Giallo zolfo</b> - 2500 ml	
8012760815017	(IDCA501) <b>Alba venusiana</b> - 750 ml	
8012760808019	(IDCA501) <b>Alba venusiana</b> - 2500 ml	
8012760815000	(IDCA502) <b>Azzurro artico</b> - 750 ml	
8012760808002	(IDCA502) <b>Azzurro artico</b> - 2500 ml	
8012760811125	(IDCA503) <b>Cometa di Halley</b> - 750 ml	
8012760807074	(IDCA503) <b>Cometa di Halley</b> - 2500 ml	
8012760828024	(IDCA519) <b>Bleu Mercurio</b> - 750 ml	
8012760807081	(IDCA519) <b>Bleu Mercurio</b> - 2500 ml	
8012760811118	(IDCA507) <b>Cielo Van Gogh</b> - 750 ml	
8012760807067	(IDCA507) <b>Cielo Van Gogh</b> - 2500 ml	
8012760811040	(IDCA512) <b>Salvia</b> - 750 ml	
8012760807043	(IDCA512) <b>Salvia</b> - 2500 ml	
8012760811101	(IDCA516) <b>Verde marino</b> - 750 ml	
8012760807050	(IDCA516) <b>Verde marino</b> - 2500 ml	
8012760811033	(IDCA517) <b>Verde Plutone</b> - 750 ml	
8012760807036	(IDCA517) <b>Verde Plutone</b> - 2500 ml	



**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Nel caso dell'utilizzo delle formule di taglio proposte con la miscelazione del bianco e i colori base, mescolare la pittura ottenuta fino alla sua colorazione omogenea prima di procedere a diluire la pittura stessa.

**NOTE:** Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.