


 Diluibile con acqua.  
 Miselabile con coloranti  
 CIPIR o con il sistema  
 tintometrico "ChròmaSystem".

 Per  
 applicazione a  
 pennello  
 diluire al 15÷20% per la prima mano e  
 10÷15% per la seconda. Per applicazione a  
 rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima  
 mano e 15÷20% per la seconda. Per  
 applicazione a spruzzo diluire al 25÷30%  
 per la prima mano e 20÷25% per la  
 seconda.

 Su superfici opportunamente  
 trattate con isolanti e/o fondi  
 adeguati, il prodotto ha una resa  
 di 6÷7mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di  
 temperatura (22°C) e umidità  
 relativa (60%) la superficie risulta  
 secca al tatto in 3÷5 ore, sovrapnechiabile  
 dopo 24 ore.

 Utilizzo a temperature  
 ambientali comprese tra  
 i 10°C e 30°C. Evitare  
 l'applicazione in caso di pioggia forte,  
 vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a  
 temperature non  
 inferiori a 5°C al riparo  
 da insolazione diretta. Il prodotto  
 immagazzinato nelle confezioni originali e  
 sigillate si conserva per un periodo di 2  
 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di  
 lavaggio degli strumenti utilizzati,  
 devono essere smaltiti secondo le  
 vigenti disposizioni locali.



*Pittura per interno traspirante a base di  
 resine in emulsione acquosa, biossido di  
 titanio cariche fini e additivi antibatterici.  
 Su tutte le superfici interne sulle quali si  
 voglia mantenere una buona traspirabilità  
 ed una buona protezione dall'attacco di  
 muffe.*

pittura traspirante per interno.

**CICLO:** Su muri nuovi mai pitturati: assicurarsi che la superficie sia  
 perfettamente asciutta e pulita, applicare una mano di fissativo  
 "FIXCIPIR" diluito con acqua nel rapporto di 1 parte di fissativo con 4  
 parti di acqua. Dopo almeno 12 ore si potrà applicare la prima mano di  
 GDA Traspirante.

Su muri già pitturati: asportare tutte le eventuali tracce di vecchie pitture  
 sfoglianti, stuccare eventuali imperfezioni, quindi procedere con una  
 mano di fissativo "FIXCIPIR" diluito con acqua nel rapporto di 1 parte di  
 fissativo in 3 parti di acqua. Dopo almeno 12 ore si potrà applicare la  
 prima mano di GDA Traspirante e dopo altre 18 ore la seconda.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  
 Valore limite UE di COV  
 (direttiva 2004/42 CE)  
 Pitture opache per pareti  
 e soffitti interni  
 (Cat A/a) BA 30 gr/lt (2013)  
**GDA TRASPIRANTE**  
 contiene max 30 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,640 kg/l





8032439500013 4000 ml

8032439500020 12 lt

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
<b>4000 ml</b>	220x220x203	1	5	18	90
<b>12 lt</b>	305x305x277	1	3	11	33

**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

**NOTE:** Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.