

PR-FF-ISL338

FixOxan

PROFESSIONALE

FONDI E FISSATIVI / ISOLANTI SILOSSANICI



Il prodotto può essere "sporcato" leggermente con la pittura silossanica che sarà utilizzata successivamente così da favorire una migliore copertura della prima mano di finitura.



Diluire una parte di prodotto con 6 parti di acqua.



Il prodotto ha una resa di 12÷15mq/lt per mano di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 3÷5 ore, sovraverniciabile dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Isolante a base resine silossaniche ed acriliche in dispersione acquosa Adatto a consolidare in profondità grazie a un'ottimo potere penetrante blocca lo sfarinamento delle superfici trattate. Resistente agli alcali è l'ideale per la preparazione di muri da trattare successivamente con pitture e rivestimenti acril-silossanici e rivestimenti plastici e pitture acriliche in genere.

Fondo isolante fissativo trasparente acril-silossanico all'acqua.

Adatto per interni ed esterni. Per muri vecchi e sfarinanti, in quanto possiede un'altissimo potere penetrante oltre che per supporti in calcestruzzo, intonaco civile, rustico, intonaci premiscelati, gesso, cartongesso.

CICLO: Su supporto nuovo: assicurarsi che le pareti siano spolverate e perfettamente asciutte, riparare eventuali difetti e/o screpolature, quindi procedere con la mano di FixOxan dopo 12÷18 ore si potrà applicare la prima mano della finitura desiderata.

Su supporto vecchio: provvedere ad una accurata pulizia della superficie dalle parti di vecchie pitture non aderenti e sfoglianti, asportare le altre parti poco consistenti. Se ci sono presenze di muffe, trattare le pareti con FixOxan Verificato che il supporto sia perfettamente asciutto e spolverato, si potrà applicare la mano di "FIXOXAN". Dopo almeno 12÷18 ore sarà possibile applicare la prima mano della finitura desiderata.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Primer fissanti
(Cat A/h) BA 30 gr/lt (2013)
FIXOXAN
contiene max 30 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,050 kg/l


coatings and paintings





8012760004244 5000 ml

8012760004237 25 lt

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
5000 ml	220x220x203	1	5	18	90
25 lt	292x292x330	1	3	11	33

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Per applicazione all'esterno è consigliato proteggere dall'umidità e dalla pioggia le superfici trattate per almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.