

 Diluibile con acqua.
 Miselabile con coloranti
 CIPIR o con il sistema
 tintometrico "ChròmaSystem".

 Per
 applicazione a
 pennello

diluire al 15÷20% per la prima mano e
 10÷15% per la seconda. Per applicazione a
 rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima
 mano e 15÷20% per la seconda. Per
 applicazione a spruzzo diluire al 25÷30%
 per la prima mano e 20÷25% per la
 seconda.

 Su superfici opportunamente
 trattate con isolanti e/o fondi
 adeguati, il prodotto ha una resa
 di 6÷7mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di
 temperatura (22°C) e umidità
 relativa (60%) la superficie risulta
 secca al tatto in 2÷3 ore, sovrapnechiabile
 dopo 18 ore.

 Utilizzo a temperature
 ambientali comprese tra
 i 10°C e 30°C. Evitare
 l'applicazione in caso di pioggia forte,
 vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a
 temperature non
 inferiori a 5°C al riparo
 da insolazione diretta. Il prodotto
 immagazzinato nelle confezioni originali e
 sigillate si conserva per un periodo di 2
 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di
 lavaggio degli strumenti utilizzati,
 devono essere smaltiti secondo le
 vigenti disposizioni locali.



Pittura stiroloacrilica di eccellente qualità, conferisce alla parete trattata un aspetto semi opaco ed un'elevata resistenza al lavaggio. Accuratamente studiata e formulata con resine, pigmenti, cariche minerali ed additivi di ottima qualità, è di facilissima applicazione ed altissima resa. Per pareti e superfici interne in cemento, gesso, cartongesso ed intonaco civile.

Idropittura acrilica lavabile per interno.

CICLO: Prima di iniziare l'applicazione del prodotto, assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta e pulita. Su muri già pitturati è consigliato asportare le eventuali tracce di vecchie pitture sfoglianti o non perfettamente aderenti alla parete. Si consiglia di trattare la superficie da pitturare con una preventiva applicazione di fissativo "LACCA 140W".

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
 Valore limite UE di COV
 (direttiva 2004/42 CE)
 Pitture opache per pareti
 e soffitti interni
 (Cat A/a) BA 30 gr/lt (2013)
INTERPLAST
 contiene max 30 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,550 kg/l





8012760691666 15 lt

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
15 lt	305x305x285	1	3	11	33

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.