



Diluibile con acqua. Miscelabile tra i colori di








Prodotto generalmente pronto all'uso, ma se per particolari casi è necessario diminuirne la viscosità (come su muri nuovi e/o particolarmente assorbenti) può essere diluito per applicazione a pennello fino al 5÷7%, per applicazione a rullo fino al 7% e per applicazione a spruzzo fino all'8:10%. In ogni caso non eccedere con una diluizione superiore al 15%.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 6÷7mg/lt per due mani di applicazione.







Utilizzo a temperature ambientali comprese tra gli 8°C e 30°C. Evitare


l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.





Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo

da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



PR-SM-AIN677

PROFESSIONALE



Adatto all'uso su tutti i tipi di superfici, interne ed esterne, purché perfettamente pulite ed asciutte Sulle superfici nuove, o comunque mai verniciate è consigliato prima dell'applicazione di Smalto murale all'acqua, passare una mano di preparazione con CipirFond oppure con sottosmalto.

Smalto murale all'acqua

SMALTI / ACRILICI INODORE

Smalto all'acqua inodore lavabile per interno ed esterno

CICLO: Su muri nuovi: assicurarsi che il supporto sia asciutto, pulito ed esente da impurità, trattare la superficie preventivamente con una passata di isolante sottosmalto oppure nel caso di supporto particolarmente ruvido con una mano di CipirFond. Dopo almeno 8 ore si potrà applicare la prima mano di Smalto murale all'acqua. Trascorse 18 ore si procederà con la stesura della seconda mano. Su muri già verniciati: pulire accuratamente la superficie, rimuovere eventuali tracce di vecchie pitture sfoglianti o poco aderenti al supporto, trattare la parete con isolante sottosmalto oppure CipirFond, dopo 8 ore applicare la prima mano di Smalto murale all'acqua. La seconda mano si potrà applicare dopo almeno 18 ore dalla prima.

Rev.: 4.0 - 15/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI Valore limite LIF di COV (direttiva 2004/42 CE) Pitture lucide per pareti e soffitti interni (Cat A/b) BA 100 gr/lt (2013) **SMALTO MURALE ALL'ACQUA** contiene max 100 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,180 kg/l





PR-SM-AIN677

Smalto murale all'acqua

PROFESSIONALE



FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	109x109x110	6	10	66	660
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140
14 lt	302x302x312	1	3	11	33

SMALTI / ACRILICI INODORE

8012760255165	(lucido) - 750 ml
8012760255158	(satinato) - 750 ml
8012760255288	(lucido) - 2500 ml
8012760255257	(satinato) - 2500 ml
8012760003278	(lucido) - 14 lt
8012760255295	(satinato) - 14 lt

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +30°C - umidità relativa <70%. Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +30°C - umidità <10%. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.

