

 Diluibile con acqua.  
Miscelabile con coloranti  
CIPIR o con il sistema  
tintometrico "ChròmaSystem".

 Per  
applicazione a  
pennello  
diluire al 15÷20% per la prima mano e  
10÷15% per la seconda. Per applicazione a  
rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima  
mano e 15÷20% per la seconda. Per  
applicazione a spruzzo diluire al 25÷30%  
per la prima mano e 20÷25% per la  
seconda.

 Su superfici opportunamente  
trattate con isolanti e/o fondi  
adeguati, il prodotto ha una resa  
di 6÷7mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di  
temperatura (22°C) e umidità  
relativa (60%) la superficie risulta  
secca al tatto in 3÷5 ore, sovrapnecciabile  
dopo 24 ore.

 Utilizzo a temperature  
ambientali comprese tra  
i 10°C e 30°C. Evitare  
l'applicazione in caso di pioggia forte,  
vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a  
temperature non  
inferiori a 5°C al riparo  
da insolazione diretta. Il prodotto  
immagazzinato nelle confezioni originali e  
sigillate si conserva per un periodo di 2  
(due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di  
lavaggio degli strumenti utilizzati,  
devono essere smaltiti secondo le  
vigenti disposizioni locali.

AM-ID-TRA022

AMBIENTI



*Pittura per interno traspirante a base di  
resine in emulsione acquosa, biossido di  
titanio cariche fini e additivi antibatterici.  
Su tutte le superfici interne sulle quali si  
voglia mantenere una buona traspirabilità  
ed una buona protezione dall'attacco di  
muffe.*

  
coatings and paintings

Traspirante - 10+2

IDROPITTURE / TRASPIRANTI PER INTERNO

pittura traspirante per interno.

**CICLO:** Su muri nuovi mai pitturati: assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta e pulita, applicare una mano di fissativo "FIXCIPIR" diluito con acqua nel rapporto di 1 parte di fissativo con 4 parti di acqua. Dopo almeno 12 ore si potrà applicare la prima mano di Traspirante - 10+2.

Su muri già pitturati: asportare tutte le eventuali tracce di vecchie pitture sfoglianti, stuccare eventuali imperfezioni, quindi procedere con una mano di fissativo "FIXCIPIR" diluito con acqua nel rapporto di 1 parte di fissativo in 3 parti di acqua. Dopo almeno 12 ore si potrà applicare la prima mano di Traspirante - 10+2 e dopo altre 18 ore la seconda.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  
Valore limite UE di COV  
(direttiva 2004/42 CE)  
Pitture opache per pareti  
e soffitti interni  
(Cat A/a) BA 30 gr/lt (2013)  
**TRASPIRANTE - 10+2**  
contiene max 30 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,640 kg/l





8012760801027 12 lt

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
12 lt	265x265x264	1	3	11	33

**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

**NOTE:** Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.