

AM-ID-TRA706

Color's Style - traspirante colorato

AMBIENTI

IDROPITTURE / TRASPIRANTI PER INTERNO


 Diluibile con acqua.
Miscelabile con coloranti
CIPIR o con il sistema
tintometrico "ChròmaSystem".

 Per
applicazione a
pennello

diluire al 15÷20% per la prima mano e
10÷15% per la seconda. Per applicazione a
rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima
mano e 15÷20% per la seconda. Per
applicazione a spruzzo diluire al 25÷30%
per la prima mano e 20÷25% per la
seconda.

 Su superfici opportunamente
trattate con isolanti e/o fondi
adeguati, il prodotto ha una resa
di 5÷6mq/lt per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di
temperatura (22°C) e umidità
relativa (60%) la superficie risulta
secca al tatto in 3÷5 ore, sovrapnechiabile
dopo 24 ore.

 Utilizzo a temperature
ambientali comprese tra
gli 8°C e 30°C. Evitare
l'applicazione in caso di pioggia forte,
vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a
temperature non
inferiori a 5°C al riparo
da insolazione diretta. Il prodotto
immagazzinato nelle confezioni originali e
sigillate si conserva per un periodo di 2
(due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di
lavaggio degli strumenti utilizzati,
devono essere smaltiti secondo le
vigenti disposizioni locali.



*Pittura acrilica di ottima qualità, conferisce
alle superfici trattate un aspetto satinato
ed un'elevata traspirabilità.
Accuratamente formulata è di facilissima
applicazione ed altissima resa.
Per superfici interne in cemento, gesso,
cartongesso ed intonaco civile.*


coatings and paintings

Idropittura acrilica traspirante per interno colorata.

Rev.: 4.0 - 13/12/2021

Peso specifico: 1,600 kg/l

CICLO: Su muri nuovi: assicurarsi che il supporto sia pulito e
perfettamente asciutto. Procedere con la prima passata di . Trascorse
almeno 12÷18 ore si potrà applicare la prima mano di prodotto. Dopo
24 ore si potrà completare con l'applicazione della seconda mano di
Color's Style - traspirante colorato.

Su gesso e cartongesso: dopo aver verificato che la superficie sia
asciutta e pulita, nonchè adeguatamente stuccata e preparata, si potrà
applicare la prima passata di fissativo coprente diluito al max 15÷20%
con acqua.

Dopo almeno 12÷18 ore si può applicare la prima mano di Color's Style
- traspirante colorato. Trascorse altre 18 ore si potrà completare il ciclo
con l'applicazione della seconda mano di Color's Style - traspirante
colorato.





FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
4000 ml	215x215x194	1	5	18	90
10000 ml	293x293x240	1	4	11	44

8012760107181	(IDSTST01) Azzurro polveroso - 4000 ml
8012760107143	(IDSTST02) Greige - 4000 ml
8012760107600	(IDSTST02) Greige - 10000 ml
8012760107150	(IDSTST03) Grigio fumo - 4000 ml
8012760107617	(IDSTST03) Grigio fumo - 10000 ml
8012760107167	(IDSTST04) Grigio grafite - 4000 ml
8012760107716	(IDSTST05) Grigio perla - 4000 ml
8012760107198	(IDSTST05) Grigio perla - 10000 ml
8012760107174	(IDSTST06) Tortora - 4000 ml
8012760107624	(IDSTST06) Tortora - 10000 ml

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.