




 Diluibile con acqua.  
 Miselabile con coloranti  
 CIPIR o con il sistema  
 tintometrico "ChròmaSystem".


 Per  
 applicazione a  
 pennello  
 diluire al 15÷20% per la prima mano e  
 10÷15% per la seconda. Per applicazione a  
 rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima  
 mano e 15÷20% per la seconda. Per  
 applicazione a spruzzo diluire al 25÷30%  
 per la prima mano e 20÷25% per la  
 seconda.

 Su superfici opportunamente  
 trattate con isolanti e/o fondi  
 adeguati, il prodotto ha una resa  
 di 6÷7mq/lit per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di  
 temperatura (22°C) e umidità  
 relativa (60%) la superficie risulta  
 secca al tatto in 2÷3 ore, sovraverniciabile  
 dopo 18 ore.

 Utilizzo a temperature  
 ambientali comprese tra  
 i 10°C e 30°C. Evitare  
 l'applicazione in caso di pioggia forte,  
 vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a  
 temperature non  
 inferiori a 5°C al riparo  
 da insolazione diretta. Il prodotto  
 immagazzinato nelle confezioni originali e  
 sigillate si conserva per un periodo di 2  
 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di  
 lavaggio degli strumenti utilizzati,  
 devono essere smaltiti secondo le  
 vigenti disposizioni locali.



*Pittura stiroloacrilica di eccellente qualità, conferisce alla parete trattata un aspetto semi opaco ed un'elevata resistenza al lavaggio. Accuratamente studiata e formulata con resine, pigmenti, cariche minerali ed additivi di ottima qualità è di facilissima applicazione ed altissima resa. Per pareti e superfici interne in cemento, gesso, cartongesso, ed intonaco civile.*

### Idropittura stirolo-acrilica lavabile per Interno.

**CICLO:** Prima di iniziare l'applicazione del prodotto, assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta e pulita. Su muri già pitturati è consigliato asportare le eventuali tracce di vecchie pitture sfoglianti o non perfettamente aderenti alla parete. Si consiglia di trattare la superficie da pitturare con una preventiva applicazione di "LACCA 140W".

Rev.: 4.0 - 29/02/2020

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  
 Valore limite UE di COV  
 (direttiva 2004/42 CE)  
 Pitture opache per pareti e soffitti  
 interni  
 (Cat A/a) BA 30 gr/lit (2013)  
**TITANIUM - LAVABILE**  
 contiene max 30 gr/lit di COV

Peso specifico: 1,550 kg/l





**8012760943789** 4000 ml

**8012760943826** 14 lt

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
<b>4000 ml</b>	198x198x240	1	5	18	90
<b>14 lt</b>	292x292x380	1	3	11	33

**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

**NOTE:** Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.