

HQ-PL-CMC163

HIGH QUALITY

Calce idrata

POLVERI E STUCCHI / CEMENTO E CALCE



Miscelabile con acqua.



Dosaggio intonaco: kg. 3
calce idrata - kg. 0,600
sabbia - lt. 2 acqua.

(Questo intonaco è molto adatto per ambienti chiusi perché crea uno strato poroso e ventilato. Dosaggio imbiancatura: kg. 3 calce idrata - lt. 2,100 acqua. Si consiglia di far riposare l'impasto per 24 ore.

In luogo asciutto non ha limite di durata.



Adatta per realizzare intonaci su pareti interne. Crea uno strato poroso e ventilato, adatta per l'imbiancatura di pareti e per usi agricoli. Può essere cosparsa sul terreno per abbassarne il Ph o stesa sulla vegetazione a fusto come disinfettante.

Calce aerea idrata calcica in polvere.

CICLO:

Rev.: 4.0 - 14/12/2021


coatings and paintings





8012760983006 3000 g

AVVERTENZE: ATTENZIONE: quando l'acqua viene a contatto della calce idrata sviluppa velocemente ossigeno puro che, a distanza ravvicinata, può irritare occhi e mucose; in tal caso lavarsi subito con molta acqua.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
3000 g	125x200x265	2	4	36	144