

PR-RV-PLC355

PROFESSIONALE

Rasatura plastica

RIVESTIMENTI / PLASTICI CONTINUI



Diluibile con acqua. Il prodotto è miscelabile con cemento Portland325.



Il prodotto è pronto all'uso, ma può essere

leggermente diluito con acqua.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, occorrono circa 0,800 kg/mq di prodotto per l'incollaggio e 1,200 kg/mq di prodotto per la rasatura ogni mm di spessore.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 4÷6 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare

l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



Adesivo rasante plastico a base di resine copolimere acriliche, cariche minerali di varia granulometria ed additivi specifici. Particolarmente resistente agli agenti atmosferici, garantisce un ancoraggio perfetto sui supporti trattati. Prodotto particolarmente adatto per incollaggio di pannelli isolanti in polistirene espanso, poliuretano espanso, in parete ed a soffitto direttamente su manufatti di cemento, calcestruzzo, intonaco.

Adesivo rasante in pasta per esterno ed interno.

E indicato inoltre per la rasatura dei medesimi, oltre che per rasature su vecchi rivestimenti plastici, intonaci cementizi, blocchetti in cemento. Può essere miscelato anche con cemento Portland325 per aumentare la tissotropia accelerando il tempo di presa in fase di incollaggio.

CICLO: Su supporti sia interni che esterni, accertarsi che l'intonaco sia stagionato per un periodo di almeno 28 gg. in normali condizioni ambientali di temperatura e umidità relativa. Controllare che la superficie sia pulita ed asciutta, priva di oli, grassi, residui di vecchie pitture o colle, parti di superficie sfoglianti o di precaria consistenza dovranno essere rimosse con accurata pulizia del supporto mediante spazzolatura e successivamente fissate con "FIXCIPIR" o "LACCA 140W", sarà possibile procedere con l'incollaggio o la rasatura, almeno 18 ore dopo l'applicazione del fissativo.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture per pareti esterne
di supporto minerale
(Cat A/c) BA 40 gr/lit (2013)
RASATURA PLASTICA
contiene max 40 gr/lit di COV

Peso specifico: 1,600 kg/l


coatings and paintings





8012760000352 25 kg

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
25 kg	305x305x285	1	3	11	33

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Per applicazione all'esterno è consigliato proteggere dall'umidità e dalla pioggia le superfici trattate per almeno 48 ore dopo l'applicazione del prodotto.

NOTE: Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +30°C - umidità relativa <70%. Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +30°C - umidità <10%. Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.