

PR-SM-SIN632

PROFESSIONALE

Smalto PO93 lucido

SMALTI / SINTETICI

Smalto sintetico extrafine serico.

CICLO: Su supporti nuovi in legno, muro e cartongesso: controllare che la superficie sia perfettamente pulita. Applicare una mano di fondo "CIPIRFOND" o "FIBRONITE". Trascorse almeno 24 ore in normali condizioni ambientali, si potrà applicare la prima mano di Smalto PO93 lucido. Trascorse non meno di 24 ore, e comunque non prima che l'essiccazione della prima mano di smalto sia completata, si procederà con la seconda passata di Smalto PO93 lucido.

Su supporti o manufatti metallici: pulire ed asportare eventuali tracce di ruggine, sgrassare la superficie e quindi applicare una mano di antiruggine "OXIDCROM" oppure "ANTIRUGGINE". Dopo almeno 24 ore in normali condizioni, si applicherà la prima mano di Smalto PO93 lucido. Trascorse non meno di 24 ore e comunque a completa essiccazione della prima mano avvenuta, si procederà con la seconda mano di Smalto PO93 lucido.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021


COMPOSTI ORGANICI VOLATILI
Valore limite UE di COV
(direttiva 2004/42 CE)
Pitture monocomponenti
ad alte prestazioni
(Cat A/i) BS 500 gr/lit (2013)
SMALTO PO93 LUCIDO
contiene max 500 gr/lit di COV


Peso specifico: 1,200 kg/l


 Diluibile con acqua. Miscelabile tra i colori di cartella.


 Per applicazione a pennello e rullo diluire al 5÷7%. Per applicazione a spruzzo diluire al 8÷10%.


Per

 Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 10÷12 mq/lit per due mani di applicazione.

 In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷3 ore, sovrapuntabile dopo 18÷24 ore.

 Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 5°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.

 Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 1°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.

 Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.







Di elevato potere coprente e di altissima qualità per laccature di pregio sia all'esterno che all'interno, utilizzabile sia su legno che su metallo o muro a finitura satinata.


coatings and paintings





8012760001373		(CRAL7043) Grigio - 2500 ml
8012760001045		(CRAL8014) Testa moro - 2500 ml
8012760001038		(CRAL6016) Verde - 2500 ml
8012760001052		(CRAL300) Bianco - 2500 ml

AVVERTENZE: Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
2500 ml	165x165x160	2	5	28	140